



Super Bond Pen

Universaalne ja madala viskoossusega koheselt kinnitav liim-sulepea vastupidavateks ja ülitäpseteks parandusteks



Omadused ja eelised

- Madal viskoossus - parim valik puhtaks tööks
- Täpne sulepea - ülitäpne
- Tugeva toimega – talub hästi venitamist ja lõikeid
- Ei lendu - täiuslik nähtavate paranduste viimistleja

T/N	Toode	S/C	Pakend
85602	Super Bond Pen	KSBP	10 g sulepea
85603	Super Bond Refill	KSBPR	10 g täidis

Kasutamine

Super Bond Pen on parim valik ülimat täpsust vajavateks töödeks, näiteks väikeste asjade, elektroonika ja miniatuurmudeli kokkupanekuks.

Super Bond Pen on väga tõhus enamikel pindadel: terasel, alumiiniumil, PVC-l, pleksiklaasil, polükarbonaadil, ABS-l, jäigal polüstüreenil, elastomeeridel (nt kummil), klaasil jne.

Super Bond Pen ei lendu ega lõhna. Seega sobib see hästi kosmeetilisse tegevusse ja piiratud õhutusega aladele.

Juhised

1. Parimaks tulemuseks peavad liimitavad pinnad olema puhtad, vabad mustusest, vahast, õlist jne. Selleks saab kasutada tooteid KENT Acrysol või Soft Surface Cleaner.
2. Kandke mõõdukalt ainult ühele pinnale.
3. Pange koheselt mõlemad pinnad kokku, et need ühtiksid õigesti.
4. Rakendage kindlat survet, et liim valguks õhukeseks kihiks.
5. Ärge häirige ega katsuge kuniks liim on ära kuivanud (tavaliselt võtab aega paar sekundit).
6. Igat üleliigset vedelat liimi saab eemaldada toodetega KENT Acrysol või Soft Surface Cleaner.
7. Alati pärast kasutamist pühkige otsik puhtaks, sulgege kork ja vaadake, et see oleks õigesti kinni keeratud.

Super Bond Activatoriga parandate liimi tugevust raskesti kinnituvatel materjalidel või kiirendate kuivamist. Palun lugege kasutamishüvisid tehniliste andmete lehel.



Tehnilise teave

Alus:	Etüül tsüanoakrülaad
Sisaldus:	Vedelik
Värv:	Läbipaistev
Parim enne:	12 kuud (säilitusaja pikendamiseks hoidke pimedas ja kuivas 5°C juures. Enne kasutamist peab toode olema toatemperatuuril. Nii on liim tugevaim ja niiskus ei kahjusta toodet)
Tollilõivu kood:	3506 10 00
VOC:	20 g/l

Parandusmehhanism:	Niiskus	Tõmbetugevus:	
Erikaal:	1.05 g/ml		Teras: 7 N/mm ²
Viskoossus (Brookfield):	40 - 55 mPa.s	EPDM:	N/C
Kõvadus:	Rockwell M58	Neopreen:	N/C
Temperatuuritaluvus:	-54°C kuni +82°C	Nitriilkumm:	N/C
Suurim täidetav vahe:	kuni 0.01 mm	Nihketugevus:	
Kinnitumisaeg:		Teras:	N/C
Teras:	< 30 sekundit	Alumiinium:	N/C
Alumiinium:	N/C	Nitriilkumm:	N/C
EPDM:	N/C	Polükarbonaat:	N/C
Neopreen:	N/C	ABS:	N/C
Nitriilkumm:	N/C		
Puit (balsa):	N/C		
ABS:	N/C		
Polükarbonaat:	N/C		
Nahk:	N/C		
Papp:	N/C		
Toote tõhusus saabub:	24 tunni jooksul	Õhukesed liimi ribad kuivavad kiiremini. Liimimisaegade vahe suurendamine vähendab kuivamisaega. Suurem niiskus kiirendab kuivamist.	



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kent europe.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega tallendada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) , Või on sellele liitsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralduse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtte KENT (Ühendkuningriigid) Ltd võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House,
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitstud

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või saatke e-post: kentinfo.uk@kent europe.com

Rev: 12.08.2016