



# Ceramic 1200

Suurt temperatuuri taluv ja keraamilal põhinev määre, mis sisaldab boornitriidi osakesi. Ceramic 1200 sobib täiuslikult lahti võtmisel mutrite ja poltide määrimiseks. Talub hästi vett ja happeid. Kaitseb rooste eest.



## Omadused ja eelised

- Ei sisalda raskemetalle – ohutu
- Talub väga kõrgeid temperatuure  $-40^{\circ}\text{C}$  kuni  $+1200^{\circ}\text{C}$  – universaalne
- Sobib ABS-pidurdussüsteemidega – probleemide vaba
- Määre kokku- ja lahti panemiseks – vähem tooteid
- Hallivärviine – paistab nähtavates kohtades vähem silma, nt ratta mutritel
- Ennetab oksüdeerumist – lihtne lahti võtta, säästab aega

| T/N   | Toode        | S/C   | Pakend          |
|-------|--------------|-------|-----------------|
| 85235 | Ceramic 1200 | C1200 | 400 ml aerosool |

## Kasutamine

Ceramic 1200 sobib hästi sinna, kus tavaliselt kasutatakse vasel põhinevaid määreid, näiteks soojust tekitavates kohtades ja/või märgades kohtades. Kasutada saab pidurdamissüsteemidel pidurdusklotside tagaosades ning pidurdamise liihvklotside liikuvatel äärtel.

Ceramic 1200 ei lase esemetel kinni kiiluda ega roostetama minna. Seda eriti kohtades, kus neid võetakse hooldamiseks lahti.

Ceramic 1200 kasutatakse ka tikkpoltide/mutrite lödvendamiseks/kinnitamiseks kohtades, kus on väga kuum, nt väljalaske süsteemides. Lõpetuseks, Ceramic 1200 sobib täiuslikult ABS andurite ümbriste kaitsmiseks rooste eest.

Ceramic 1200 vähendab söövitavate hapete ja kemikaalide mõju ning talub värsket ja soolast vett.

## Juhised

- 1.Enne kasutamist raputage korralikult.
- 2.Kandke otse määritavaale alale.



## Tehniline teave

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Alus:</b>            | Keraamika  |
| <b>Sisaldus:</b>        | Sile määre |
| <b>Värv:</b>            | Hall       |
| <b>Parim enne:</b>      | 30 kuud    |
| <b>Tollilõivu kood:</b> | 3403 1910  |
| <b>VOC:</b>             | 487 g/l    |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Erikaal:</b>                 | 0.690 g/ml                         |
| <b>Läbitavus IP 50:</b>         | 260 1/10mm 25°C                    |
| <b>Töödeldud:</b>               | Puudub                             |
| <b>Töötlemata:</b>              | 265 - 295 (alusmääre)              |
| <b>NLGI määre sort:</b>         | 2                                  |
| <b>Tilktemperatuur:</b>         | > 225°C (alusmääre DIN / ISO 2176) |
| <b>Neljapalliline kulumine:</b> | Puudub                             |
| <b>Neljapalliline keevitus:</b> | 2200 N (DIN51350)                  |
| <b>Lisandid / paksendaja:</b>   | Kaltsiumi segu                     |
| <b>Temperatuuritaluvus:</b>     |                                    |
| <b>Pidevalt:</b>                | -40°C kuni + 1200°C                |
| <b>Ajutiselt:</b>               | Puudub                             |
| <b>Vase söövitus:</b>           | 1 - 100 (alusmääre DIN 51811)      |
| <b>Dielektri tugevus:</b>       | Puudub                             |
| <b>Mööte takistus:</b>          | Puudub                             |
| <b>Veega ära pesemine:</b>      | 1 - 90 (alusmääre)                 |



**Ohutuskaart on saadaval portaalis [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)**

### Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.  
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralduse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tärgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

**Registreeritud kontor:** Amber House,  
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ  
Kõik õigused kaitstud.

**KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US** Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või saatke e-post: [kentinfo.uk@kenteurope.com](mailto:kentinfo.uk@kenteurope.com)

REV: 24/03/2016