



Super Bond Flex

Musta värvi, kummiga tugevdatud ja koheselt tugevalt kinnitav liim painduvate materjalide liimimiseks



Omadused ja eelised

- Kummiga tugevdatud - Sobib täiuslikult painduvateks parandusteks
- Talub hästi välismõjusid – vastupidav vibratsioonidele ja löökidele
- Tilgub vähem – sobib kasutamiseks vertikaalpindadel
- Tugeva toimega – talub venitamist
- Ei lendu - täiuslik nähtavate paranduste viimistleja
- Omapärane pakend – mitte kinni kleepuv kaas ja õhuke pudel lihtsaks pihustamiseks

T/N	Toode	S/C	Pakend
86517	Super Bond Flex	KSBF	20 g pudel

Kasutamine

Super Bond Flex on kiiresti kuivav ja kummiga tugevdatud tsüanoakrülaat liim. See on loodud selleks, et parandada väga painduvaid materjale, näiteks nahka, kummi või muud veidi painduvat või keerduvat materjali. Lisaks talub painduvus välismõjusid hästi, mistõttu sobib see täiuslikult paranduseks pindadele, kus on tunda vibratsioone ja lööke, nt lähedal töötavatel masinatel, mootoritel ja pumpadel.

Super Bond Flex'i väga hea viskoossus ei lase sel vertikaalpindadel alla voolata ning võimaldab täita lõhesid. Sellega parandatakse väikesed mõrsad ja auke. Lisaks kasutage Super Bond Activatorit, et kuivatada nähtavat liimi.

Super Bond Flex ei lendu ega lõhna. Seega sobib see hästi kosmeetilisse tegevusse ja piiratud õhutusega aladele.

Juhised

1. Parimaks tulemuseks peavad liimitavad pinnad olema puhtad, vabad mustusest, vahast, õlist jne. Selleks saab kasutada tooteid KENT Acrysol või Soft Surface Cleaner.
2. Kandke mõõdukalt ainult ühele pinnale.
3. Pange koheselt mõlemad pinnad kokku, et need ühtiksid õigesti.
4. Rakendage kindlat survet, et liim valguks õhukeseks kihiks.
5. Ärge häirige ega katsuge kuniks liim on ära kuivanud (tavaliselt võtab aega paar sekundit).
6. Üleliigset vedelat liimi saab eemaldada toodetega KENT Acrysol või Soft Surface Cleaner.
7. Alati pärast kasutamist sulgege kork ja vaadake, et see oleks korralikult kinni keeratud ning pühkige otsak puhtaks.

Super Bond Activatoriga parandate liimi tugevust raskesti liimitavatel materjalidel või kiirendate kuivamist. Palun lugege kasutusjuhised tehniliste andmete lehel.



Tehniline teave

Alus:	Etüül tsüanoakrülaad
Sisaldus:	Geel
Värv:	Must
Parim enne:	12 kuud (säilitusaja pikendamiseks hoidke pimedas ja kuivas 5° C juures. Enne kasutamist peab toode olema toatemperatuuril. Nii on liim tugevaim ja niiskus ei kahjusta toodet)
Tollilõivu kood:	3506 10 00
VOC:	20 g/l

Parandusmehhanism:	Niiskus	Tõmbetugevus:	
Erikaal:	1.06 g/cm ²	Teras:	N/C
Viskoossus (Brookfield):	1000 - 3000 mPa.s	EPDM:	N/C
Kõvadus:	Rockwell M58	Nitriilkumm:	N/C
Temperatuuritaluvus:	-40° C kuni +105° C	Neopreen:	N/C
Täidetav vahe:	kuni 0.15 mm	Nihketugevus:	
Kinnitumisaeg:		Teras:	N/C
Teras:	< 70 sekundit	Alumiinium:	N/C
Alumiinium:	N/C	Nitriilkumm:	N/C
EPDM:	N/C	Polükarbonaat:	N/C
Neopreen:	N/C	ABS:	N/C
Nitriilkumm:	< 40 sekundit		
Puit (balsa):	N/C		
ABS:	< 40 sekundit		
Polükarbonaat:	N/C		
Nahk:	N/C		
Paber:	N/C		
Toote tõhusus saabub:	24 tunni jooksul	Õhukesed liimi ribad kuivavad kiiremini. Liimimisaegade vahe suurendamine vähendab kuivamisaega. Suurem niiskus kiirendab kuivamist.	



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenturope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega tallendada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („leaves“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) , Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkete tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitsitud

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või saatke e-post: kentinfo.uk@kenturope.com

Rev: 23.08.2016