

# Krundid, katted, keretäidised

## STAINLESS HCR

## KENT



UUENDATUD: 02.11.2015

**Kõrge kuumuse ja korrosioonikindel  
pulbristatud roostevabast terasest kate.**

**Toote nr:**  
16040 (S/C: HCR) – 567ml aerosol

### Omadused

- Moodustab tugeva ja vastupidava, kiiresti kuivava kattekihi
- Paindlik kattekiht, UV kaitsega
- Keemiline vastupidavus on võrdne roostevaba terase 300-sarja kuuluva terasega
- Matt roostevaba terase viimistlus

### Eelised

- Kaitseb korrosiooni ja kuumuse eest
- Ei kooru ja ei kaota värvi
- Sobib kokku kõikide 300-sarja kuuluvate roostevaba terastega
- Lõppviimistlus võrreldav originaal roostevaba terasega

### Kasutusvaldkonnad

Stainless HCR sisaldab roostevaba terase pigmente, mis teevad sellest ideaalse kaitsevahendi pindadele, mis on korrosiooni suhtes tundlikud. Annab suurepärase vastupidavuse ja kaitse ilmastiku, päiksevalguse, õli ja vee eest. Stainless HCRi saab kasutada väga paljude erinevate metallpindade peal pinnakaitsena. Samuti on see sobiv roostevaba terase taastamiseks või viimistlemiseks.

Tavapärasteks kasutusvaldkondadeks on laevandus-, teeremondi- ja põllumajandus seadmed, paberivabrikud, boilerite remont, veemöödikud, valmis keevisliited, mutrid ja poldid, ahjud, ahju ukSED, paagid/mahutid, torud.

### Kasutusjuhend

1. Puhasta pind.
2. Enne kasutamist raputage pudelit, seni kuni segistikuul hakkab pudeli sees liikuma. Raputage edasi vähemalt 1 minut.
3. Pihustage otse pinnale.
4. Peale kasutamist keerake pudel alaspidi ja pihustage natuke, et puhastada otsik.





# Krundid, katted, keretäidised

## KENT

### Tehniline informatsioon

**Toote nr:** 16040  
**Laovaru kood:** HCR  
**Kirjeldus:** Roostevaba HCR aerosool  
**Maht:** 567ml  
**Värvus:** Hõbehall  
**Säilivusaeg:** 24 kuud  
**Lenduvaid ühendeid (VOC):** 610 g/L  
**Tollitariifi kood:** 3814 00 00  
**Kasutus temperatuur:** 10-30°C  
**Säilitustemperatuur:** 5-35°C

**Kooslus:** Vedelik  
**Kuivamisaeg:** Puutekuiv peale 5 min (oleneb kihtide arvust ja paksusest)  
**Ülevärvimisaeg:** 10 min (oleneb kihtide arvust ja paksusest)  
**Kuumustaluvus:** 150°C, lühiajaliselt 260°C (30 min)  
**Baas:** Akrüül lakk  
**Baasi tüüp:** 316 Roostevaba terase osakesed  
**Kuivainesisaldus:** 17%  
**Suhteline tihedus:** 0.79 g/ml

### Tervisekaitse & Ohutusteave – vaadake ohutuskaardilt

#### Kasutustingimused ja volitused

Ühtki osa käesolevast väljaandest ei tohi paljundada üle kanda või salvestada, ei elektroonilisel ega mehaanilisel teel, või fotokoopiaena, ilma selleks eelnevalt antud KENT UK loata. Käesolev andmeleht ja selle sisu ("Teave") kuulub kontserni KENT UK või tema kasutusloa avaldajale. Kõnealuse teabe kasutamine muudel eesmärkidel, peale toodete tutvustusega seonduva, on keelatud. Seni pole ühtki intellektuaalse omandiõiguse kasutusluba kooskõlastatud.

Käesolev teave on muudetav ilma ette hoiatamata. Tehtud muudatused asendavad teabe kõigil seni välja antud tehnilistel andmelehtedel. Esitatud andmed on loodetavasti täpsed, ent kontsern ei võta enda peale vastutust nende õigsuse ega täielikkuse eest ning kasutamisel nende vigadest või puudulikkusest põhjustatud tulemuste eest.

Andmelehe kasutamisel peab vigade vältimiseks kasutaja ise andmete õigsust kontrollima. Kontsern ei kanna vastutust teabe ebatäpsusest või selle väärast kasutusest tulenevate tagajärgede eest (kaasa arvatud hooletusest põhjustatud kadude või kahjustuste eest). Ent see ei piira ega takista kontserni vastutamast tema süü tõttu põhjustatud surmajuhtumi või tekitatud kehavigastuste eest.

**Peakontori registreeritud asukoht:**  
151 Longsight, Bolton, Lancashire  
BL2 3JE Registreeritud Inglismaal N<sup>o</sup>:  
02519917  
VAT reg. N<sup>o</sup>: 125 0226 61  
Kõik õigused on kaitstud.

**Maaletooja: KEVAMER A.V. OÜ** / Tallinna mnt 93, 80010 Pärnu

Tel: +372 509 0599 ladu: +372 518 3099 faks/tel: +372 442 5891 e-post: [info@kevamer.ee](mailto:info@kevamer.ee) [www.kevamer.ee](http://www.kevamer.ee)

**DS172**