



Rotabond 2000

Kõrgekvaliteetne, ühekomponentne, MS polümeer liim ja tihendusaine.



Omadused & eelised

- Lahusti- ja isotsüanaadivaba – Ohutu kasutada, keskkonnasõbralik
- Kõrgekvaliteetne krundivaba liimimine enamikel pindadel
- Võimalik kanda ka niisketele pindadele, liimaine ei kaota nakkuvust
- Sobib kokku enamus värvisüsteemidega
- Püsib jäädavalt elastne
- Suurepärase UV-kaitse

T/N	Toode	Pakend
34452	Rotabond 2000 must	290ml padrun
34453	Rotabond 2000 pruun	290ml padrun
34454	Rotabond 2000 valge	290ml padrun
34456	Rotabond 2000 hall	290ml padrun
85465	Rotabond 2000 hõbedane	290ml padrun

Kasutusvaldkonnad

Rotabond 2000 kasutatakse mitmeotstarbelise tihendusainena ja kõrge elastsusega liimainena. Sobib liimimiseks krunditud-, värvitud- ja puhtale metallile, tsink-kattele, alumiiniumile, vasele, messingule, pulbervärvitud metallile, klaasile, puidule ja enamus plastikutele. Sobib keevisõmbluste tihendamiseks, metalli- ja sünteetika kinnitusteks, aknaraamide-, põrandate-, paneelide-, katuste-, sanitaartechnika-, torude kinnitusteks ja tihendamiseks, neetide ja kruvipeade tihendamiseks ja katmiseks.

NB! Happekrunti ei tohi kanda selle toote peale!

Kasutusjuhend

1. Puhasta pind KENT Soft Surface Cleaneriga ja lase kuivada.
2. Kanna Rotabond MS peale nii nagu nõutud. Värv, kui vaja, kohe peale pealekandmist või siis kui pinnakiht on tardunud (umbes 10-15 minutit, olenevalt ümbritseva õhu temperatuurist ja niiskusest).
3. Parima tulemuse saavutamiseks ülevärvida 4 tunni jooksul.



Tehniline Informatsioon

Lenduvad orgaanilised ühendid:	0 g/l
Säilivusaeg:	24 kuud
Tollitariifikood:	3214 90 90
Temperatuuritaluvus:	Kuival tootel 50 C°
Pinnakihi tardumisag:	10 min
Avatud aeg:	15 min
Kõvadus Shore A:	55
SG:	1.4 g/ml
Ruumala muutus:	<3%
Kõvastusmisaeg peale 24h:	u 3mm (20 C° / 50% RH)
Algnakkuvus:	300 Pa (Reomeeter MC100)
Tõmbetugevus (murdumisel):	2.6 Mpa
Pikenemine purunemisel:	250%
Nihkepinge:	2.5 Mpa
Rebendi levimine:	16 N/mm
Põhimaterjal:	MS polümeer
Temperatuuriline vastupidavus:	-40 C° kuni 120 C° (max 180 C° kuni 0.5h)

Kaasnevad tooted: Soft Surface Cleaner (83950-83951), Surface Cleaner (34474)



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenturope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega tallitada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) . Või on sellele liitsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitstud

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaegadel 08:30-17:30 ja ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või saatke **e-post:** kentinfo.uk@kenturope.com

Rev: 12.08.2016