



White Grease 3

Keskmise viskoossusega, kaltsiumi baasil mitmeotstarbeline määre.

Suurepärase veekindl määre, mis kaitseb korrosiooni eest ja on laia töötemperatuuride vahemikuga.



Omadused & Eelised

- Kaltsiumi baasil toode - hõlgab vett, erinevalt liitiumi baasil määretest
- Silikoonivaba - ohutu kasutada keretöökojas
- Ei voola ega tõmbu tilkadesse, ei jäta plekke
- Viskostaatiline - säilitab omadused -20° C kuni +160° C juures
- Sisaldab lisandeid - suurendab pikaajalist stabiilsust, parandab oksüdatsiooniresistentsust ja korrosiooni pärssimist

T/N	Toode	S/C	Pakend
50073	White Grease 3	SWG3	500 ml aerosool pikendus otsikuga

Kasutusvaldkonnad

Määre on kahjutu nailon-, plastik- ja kummidetailidele, ei lase veega maha pesta, pihustamine iga nurga alt.

Kasutamine: väikemootorite laagrite määrimine, luukide ja uste hinged, kaitseilbid ja plaadid, turvarihmade osad, pedaalid, liigendid, kammitsad, klambrid, vedrud, katuseluugid, lukud, riivid, kapoti hinged ja lukustid, aknaklaaside tõstemehhanismid, klaasipuhastajate ajamid, elektrilised küljepeeglid, reguleeritavad istmed, lukustatavad ja piiravad sedamed, käsipiduri liigendid, karburaatori hoovastik, akude kinnituspesad, ukسلukkude silindrid, kesklukustus-süsteem, kütusepaakide lukustatavad korgid.

Kasutusjuhend

1. Enne kasutamist loksutada.
2. Raskesti ligipääsevates kohtades kasuta kõrt.

N.B.: Parima tulemuse saavutamiseks kasutage toodet toatemperatuuril. Pind peab olema puhas tolmust, mustusest, oksüdatsioonist ja vanadest määretest.



Tehniline teave

Alus:	Kaltsiumühendid (kaltsiumseep)
Sisaldus:	Kergelt viskoosne vedelik
Värv:	Valge
Lõhn:	Iseloomulik, lahusti
Parim enne:	30 kuud
Custom tariff code:	3403 19 99
VOC:	527 g/l

Erikaal:	0.639 g/ml
Leekpunkt:	Ei ole kohaldatav, aerosool
Töödeldud pinna läbitungivus:	0.1 mm, 300 – 320 (Pw 60)
Töötlemata pinna läbitungivus:	0.1 mm, 270 – 300
Temperatuuritaluvus:	-20 °C kuni +140 °C
Lühiajaline temperatuuritaluvus:	Kuni +160 °C
Dielektri tugevus:	Puudub
Mõõte takistus:	Puudub
NLGI tase:	1 – 2
Korrosioonikaitse:	0 – 0 korrosiooni aste (Emcor test) 2 – 2 koos 3% NaCl korrosiooni aste
Vasekorrosioon:	1 – 100 korrosiooni aste
Neli pallide keevituskoormus:	2600 N
Läbivoolu surve @ +20 °C:	< 80 hPa
Läbivoolu surve @ -30 °C:	< 1350 hPa
Õli eraldus @ 18h / 40 °C:	<0.0 %
Oksüdatsioonipüsivus:	< 350 hPa



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tärgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtetel KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House,
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitstud.

KENT (United Kingdom) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 or 01383 723344 between 08:30-17:30 Monday-Thursday, 09:00-15:00 on Fridays'. For out of hours queries please Fax us on 01383 735829 or
Email: KENTsales.UK@kenteurope.com

REV: 06/04/2017