



Etch Primer

Etch Primer on koheseks kasutamiseks mõeldud kroomivaba söövitav krunt. Sellega krunditakse puhtast metallist pindu, mis parandab värvi nakkeomadusi ja ennetab terase roostetamist.



Omadused ja eelised

- Ühekomponentne – pole vaja eraldi kokku segada
- Suurepärase nake paljudel metallpindadel – mitmekülgset rakendatav
- Sobib enamike värvisüsteemidega – kasutage julgelt

T/N	Toode	S/C	Pakend
83270	Etch Primer	EP	450 ml aerosool

Kasutamine

KENT Etch Primer sisaldab suures koguses tsinkfosfaati ja annab tõhusa kaitse korrosiooni vastu. Sellega krunditakse puhtast metallist pindu, mis parandab värvi nakkeomadusi ja ennetab terase roostetamist. KENT Etch Primeri saab kanda puhtale terasele, alumiiniumile, galvaniseeritud ja tsingiga kaetud terastele, täiesti kuivanud värvile, polüester katte täiteainetele.

Juhised

1. Puhastage pind määrdest sobiva puhastajaga, näiteks KENT Acrysoliga.
2. Hõõruge märga või kuiva pinda P280 - P320 liivapaberitega.
3. Puhastage uuesti, kuivatage ja eemaldage määre.
4. Enne kasutamist raputage purki korralikult vähemalt 2 minutit.
5. Kandke pinnale 1-2 kerget ja ühtlast kihti.
6. Oodake kihtide panemise vahel 3-5 minutit.
7. Pealiskatte kihi panekuks oodake 10-20 minutit.

NB! Kuivamisaeag sõltub kihi paksusest, niiskusest ja temperatuurist. Parima tulemuse saavutamiseks värvige ühe tunni jooksul.



Tehniline teave

Alus:	Modifitseeritud epoksiid
Sisaldus:	Aerosool
Värv:	Heleroheline
Parim enne:	24 kuud
Tollilõivu kood:	3208 9091
VOC:	675 g/l

Liimi eluiga:	Pole
Seguvahekord:	Pole
Vedeldi/lahusti:	Pole
Kasutamise kaugus:	~25 cm
Kuivamisaeag:	10 - 20 min (20°C/50%RH ja sõltub kihist)
Kuiva kihi paksus:	15 - 20 micronit
Pealekandmine:	~3.5m ² aerosooli kohta
Kihtide arv:	1 - 2 kerget kihti
Kihtide paneku kuiveaeg:	3 - 5 min
Viimane kuivamisaeag:	10 - 20 min (sõltub temperatuurist ja kihist)
Märg märjal pinnal:	Ei
Soola pihustamise katse:	>400 tundi (ASTM B117-11)
Kasutamistemp:	+10°C kuni +30°C
Temperatuuritaluvus:	Kuni +80°C
Erikaal:	~1.0 g/ml
Lahusti sisu:	15.78%



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenturope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega tallendada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta. Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralduse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitstud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või saatke e-post: kentinfo.uk@kenturope.com

REV: 24/03/2016