



K44 Silicone Grease

K44 Silicone Grease ühendab silikoonõli omapäraseid omadused tiksotroopsete vahenditega, et tagada viskoosne määre.



Omadused ja eelised

- Talub temperatuure: -40°C kuni $+200^{\circ}\text{C}$ - sobib enamikele auto komponentidele
- Hea dielektriline tugevus – ennetab elektrikaart
- Suurepärase veetaluvus – ennetab vee tekkimist komponentidel
- Hea soojuse juhitavus – saab kasutada temperatuuri-tundlikul töö
- Peab vastu 72 kuud – üks tuub kestab 6 aastat
- Veekindel – ei tule pestes maha
- Ohutu, madala mürgisisaldusega ja ei lendu palju

P/N	Toode	S/C	Pakend
86005	K44 Silicone Grease	SGT	80 ml tuub

Kasutamine

K44 on hea õlitaja, hästi isoleeriv ja vett tõrjuv ning sooja juhtiv. Sobib täiuslikult akudele, piduriosadele, kummitihenditele ja üldmehhanismidele. Ei paisuta kummi ega plastikut. Sellega saab vähendada kulumist, külge kinnitumist ja külmumist. Kaitseb elektriosi vee eest. Õlitab ja kaitseb piduri kolbi, kummist pakiruume ja tihendeid.

Juhised

1. Puhastage ja kuivatage pind.
2. Kasutage K44 Silicone Grease'i. Vajadusel nühkige harjaga.
3. Pühkige liigne toode ära puhta ja pehme lapiga.



Tehnilise teave

Alus:	Silikoon
Sisaldus:	Pasta
Värv:	Selge/poolläbipaistev
Lõhn:	Lõhnatu
Parim enne:	72 kuud
Tollilõivu kood:	3403 1961
VOC:	nil

Erikaal:	~1.00 g/ml
Leekpunkt:	> 300 ° C
Läbitavus töödeldud pinnal:	Kuni 270 mn
Läbitavus töötlemata pinnal:	200 - 260 mn/10
Temp vahemik:	-40 kuni +200 ° C
Dielektriline tugevus (IEC 243-1):	15.4 KV/mm
Mõõte takistus (IEC3):	1.4 x 1017 oomi/mm
Dielektriline kadu (TEC 250):	1 kHz 0.0018 1 MHz 0.0022
Permittiivsus (BS 2067):	1kHz 2.80 1MHz 2.84
Valgumine:	24 tundi/100 ° C %w/w kuni 3.49
Aurustumine:	24 tundi/100 ° C %w/w kuni 0.57



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kent europe.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega tallendada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitstud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti address: KENTsales.UK@kent europe.com

REV: 24/01/2017