



Screenfix 150

Screenfix 150 on isotsüanaadivaba, väga molekulaarne ja madala juhitevusega tuuleklaasi liim, mis pakub kahe turvapadjaga sõidukitele 90 minutilist ärasõitu.



Omadused ja eelised

- Ühe komponendiga liim – lihtne kasutada õhupüstoli või tihendusaine käsipüstolitega
- Toodet pole vaja eelkuumutada – talub erinevaid temperatuure – pole vaja aega raisata eelkuumutamisele
- Krundita süsteem – kruntimisele ja aktiveerimisele pole vaja aega raisata
- Kokkupõrkel katsetatud FMVSS 212-ga – tunnustatud toime
- 150 minutiline ärasõit kahe turvapadjaga – väga kiire pööramine – võimaldab teenuse ootamisel vahetada
- Suur märgtugevus – pole vaja survet – ei raiska aega
- Head dielektri taluvuse omadused – sobib sisseehitatud antennidega kaasaegsele klaasile
- Isotsüanaadivaba – puudub oht tervisele – ohutu

T/N	Toode	S/C	Pakend
88150	Screenfix 90	KSF150	290 ml rull äärega otsikutega
88151	Screenfix 90	KSF150	400 ml fooliumpakk otsikutega

Kasutamine

Spetsiaalselt autotööstusele ja koolitajatele mõeldud Screenfix 150 sobib täiuslikult sõidukite klaaside liimimiseks. Screenfix 150 sobib sõidukite esi-, taga- ja küljeklaasidele. Väga kiire (150 minutilise) ärasõidu ajaga Screenfix 150 sobib kiiresti tee naasta vajava sõiduki (nt tee ääres parandamiseks ja ühistranspordi puhul, mis võib tunnis maksma minna 115€) eesmise tuuleklaasi vahetamiseks täiuslikult. Screenfix 150 on samuti väga hea liim tavakasutuseks ning liimib omavahel või üksteise peale metalli, klaasi, puitu, enamus plaste, klaaskiud, kummi, keraamikat, betooni, tellist ja polüstüreeni.

Juhised

1. Aega säästva meetodi jaoks eemaldage olemasolev tihend, kuniks jääb alles umbes 4 mm kõrge riba.
2. Tuuleklaasi keraamilise kihi ettevalmistamiseks kasutage KENT Screenprep Wipe – kontrollige, et toode kuivaks täielikult.
3. Pange Screenfix 150 olemasoleva tihendi keevitusele 9-11 mm kolmnurkse ribina.
4. Pange uus tuuleklaas 10 minuti jooksul.
5. Eemaldage puhta ja kuiva riidega igasugune liigne Screenfix 150 – ärge kasutage lahusteid.
6. Kui panete Screenfix 90 otse värvitud või puhtale metallile, siis kasutage alati KENT MS Prepi. Vajadusel pange kuni 17 mm kõrge kolmnurkne tihend.



Tehniline teave

Alus:	MS-polümeeril põhinev liim
Sisaldus:	Sile pasta
Värv:	Must
Parim enne:	18 kuud – rulliga 12 kuud - pihustiga
Tollilõivu kood:	3214 1010
VOC:	0 g/l

Parandusmehhanism:	Niiskuse toimetel	Märgtugevus:	300 Pa (Füüsiline reomeeter MC100)
Erikaal:	1.5 g/ml	Tõmbetugevus (100%):	2.3 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Kihi tekkeaeg:	15 min (20°C / 50%RH)	Tõmbetugevus (murdumisel):	2.9 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Avatud aeg:	<5 min (20°C / 50%RH)	Venivus murdumisel:	250% (DIN 53504 / ISO 37)
Kuivab kuni:	24 tundi	Nihkepinge:	2.4 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)
Kuivamiskiirus (24 tundi):	3 mm (20°C / 50%RH)	Kärisemisvõimalus:	16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)
Kõvadus A:	60 (DIN 53505)	Elektriline ruumtakistus:	>10 ¹¹ Ωcm (DIN 53482)
Kuju muutus:	<3% (DIN 52451)		
Kasutamistemp:	+5°C kuni +35°C		
Temperatuuritaluvus:	- 40°C kuni 120°C (Kuni 180°C 30 min jooksul)		



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralduse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitstud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com

Rev: 05.12.16