

Screenfix Zero

Screenfix Zero on kõige tugevam ja kiirem mittetoksiline klaasiliim



Omadused & eelised

- Kohene väljasõitmine - sõiduk võib töökohalt lahkuda vahetult pärast tuuleklaasi vahetamist
- Ühekomponentne liim - lihtne kasutada
- Ei vaja eelsoojendamist - paindlikum rakendus ja vähem ajakulu
- Krundivaba paigaldus – ei ole vaja raisata aega aktivaatori ja krundi paigaldusele
- TÜV testitud (FMVSS 212) - kindel kvaliteet
- Tugev nake – ei vaja lisakinnitusi
- Hea dielektriline vastupidavus - sobib kaasaegsele klaasile koos integreeritud antennidega
- Isotsüanaadivaba – ohutu tervisele - ohutu kasutada

T/N	Toode	S/C	Pakend
88000	Screenfix Zero	KSFZ	290 ml Padrun otsikuga
88001	Screenfix Zero	KSFZ	400 ml Foolium otsikuga

Kasutamine

Screenfix Zero on spetsiaalselt mõeldud autodele, bussidele ja veoautodele. Toode on välja töötatud autoklaasi liimimistehnoloogia kõige uuemate uurimis- ja arendustulemuste baasil.

Screenfix Zero on TÜV sertifitseeritud kui kõrgekvaliteediline tuuleklaasiliim.

Screenfix Zero on tänapäeva turul ainus tuuleklaasiliim, mis võimaldab vahetult pärast tuuleklaasi vahetamist liigutada autot.

Kasutusjuhend

1. Pärast kahjustatud tuuleklaasi väljalõikamist eemaldage allesjäänud tihendusmaterjal, kuni jääb alles ligikaudu 4 mm kõrgune tasapind.
2. Tuuleklaasi keraamilise pinna puhastamiseks ja ettevalmistamiseks kasutage KENT Screenprep Wipe või Soft Surface Cleaner'it – tagades toote täieliku kuivamise.
3. Pihustage KENT Screenfix Zero kinnituskohtade kolmnurksete rantidena 9 - 11mm.
4. Sisestage uus tuuleklaas 10 minuti jooksul.
5. Eemaldage KENT Screenfix Zero ülejäägid puhta ja kuiva lapiga - ärge kasutage lahusteid.
6. Paigaldage tagasi sisemised- ja välised kaitseliistud ning kojamehed.
7. KENT Screenfix Zero värvitud pinnale ja puhtale metallile kandmisel kasutage alati KENT MS Prep'i (klaasiliimi krunt) vastavalt juhistele. Kandke pinnale kolmnurkse randina kuni 17mm kihina.



Tehniline teave

Alus:	MS Polümeeri baasil liim
Välimus/värv:	Sile pasta
Värvus:	Must
Parim enne:	18 kuud - padrun 12 kuud – foolium
Tollilõivu kood :	3214 1010
VOC:	0 g/ml

Parandusmehhanism: Niiskuse toimel	Märgtugevus: 2000 Pa (Füüsiline reomeeter MC100)
Erikaal: 1.4 g/ml	Tõmbetugevus (100%): 2.8 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Kihi tekkeaeg: 10 min (20°C / 50%RH)	Tõmbetugevus (murdumisel): 4.0 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Avatud aeg: <15 min (20°C / 50%RH)	Venivus murdumisel: 350% (DIN 53504 / ISO 37)
Kuivekiirus 24 tunniga: 3 mm (20°C / 50%RH)	Nihkepinge: 2.8 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)
Kõvadus A: 65 (DIN 53505)	E-moodul (10%): 6.2 MPa (DIN 53504/ISO 37)
Kuju muutus: <3% (DIN 52451)	Kärisemisvõimalus: 25 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)
Kasutamistemp: +5°C kuni +35°C	Elektriline ruumtakistus: >10 ¹¹ Ωcm (DIN 53482)
Temperatuuritaluvus: -40°C kuni 120°C	



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kent europe.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega tallendada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitstud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTsales.UK@kent europe.com

Rev: 11.04.18