



Waxcoat

Kereöönsuste vaha, mis on välja töötatud tungimaks ka kõige kättesaamatumatesse kohtadesse.



Omadused

- Kattekihi paksus 20-40 mikronit
- Hõlpsasti kasutatav
- Madala viskoossusega vedelik
- Sobib kasutamiseks värsele värvile
- Kiiresti kuivav
- Hea nakkumisvõime kõigi tavapäraste materjalidega

Eelised

- Suurepärane vastupidavus tavapärastele teeludele
- Saab kanda raskesti ligipääsetavatele pindadele
- Ei kahjusta värskelt värvitud pindasid
- Hoiab kokku aega
- Kasutatav üle kogu sõiduki kere

Toote Nr.

34488

Maht

500ml

Pakend

Aerosool

Kasutamine

Waxcoat tagab lõpliku kaitsekihi vee ja muude saasteainete, nagu teede soolatusvesi, toime vastu, mis põhjustavad rooste ja teiste kahjustuste tekkimist sõidukil selle nähtamatutes kohtades. Nii nagu toote nimest juba nähtub, jätab see kaetavale pinnale tiheda kontsentreeritud kile, mis kaitseb sõiduki metalloosi nimetatud saasteainete rünnaku eest.

Waxcoat on ideaalne kaitsevahend uste, kapottide, pakiruumide, päraluukide liistude ja karpide, rattakoobaste, pakiruumi sisemuse ja põranda, jalaruumide ja kõigi teiste metallplaatide roostevastaseks kaitseks.

Kasutusjuhend

1. Võimaluse korral veenduge, et pinnad oleksid puhtad, kuivad ja rasvatustatud, kasutades KENT Acrysol või KENT Speedy 500
2. Enne kasutamist loksutage aerosooli korralikult
3. Pihustage toodet ja kasvatage kihi paksust vastavalt vajadusele.
4. Saab kasutada hiljuti värvitud pindadel. Ärge pihustage mootorile, piduritele ega heitgaasitorustikule
5. Vajadusel eemaldage toode pinnast, kasutades selleks KENT Acrysol või KENT Speedy 500.



Tehniline teave

Toote Nr:	34488	Liivapihusti test:	Rooste->Ri 0 (DIN 53210)
Kirjeldus:	Waxcoat, 500ml	(DIN 50021 1000 h)	Pinnase villid -> m0/g0 (DIN 53209)
Säilivusaeg:	30 kuud	Töötemperatuur:	10-25C
Müügiühik:	tk	Temperatuuritaluvus:	-30 to 80C
VOC:	552g/l	Kleepumisvaba:	10-15 min *
Laokood:	CWX	Kihi kuivamisaeg:	30 mikronit ~ 1 h *
Tollilõivukood:	3404 90 90		(* sõltub temperatuurist ja ventilatsioonist)
Ohutuskaart:	Olemas	Baas:	Modifitseeritud vaseliin, sulfonaadid,
Vaigu alus:	vaha tahked ained		õli, lahustite pigment ja lisandid
Kooslus:	Kõrge viskoosus, kleepuv pruun pihusti		
Tihedus:	0.66g/ml		
Soovitav kihi paksus:	100 mikronit niiske, 30 mikronit kuiv		
Kaetav ala:	1L / 5m ²		

VOC Märgised: 2004/42/IIB(e)(840)552



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva surma või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House,
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitstud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

Rev: 6/3/2017