



Multi-Bond HT

Kuumuskindel pihustusliim paljude aluspindade kiireks ja tugevaks sidumiseks



Omadused & Eelised

- Tugev algnake – ei vaja kuivamisaegset kinnitamist
- Mitmekülgne liim - seob üksteisega laia valikut materjale
- Puhas ja hõlpsasti kasutatav - pole liigset pihustamist
- Kõrge temperatuuritaluvus - kuni 115° C
- Mugav pealekandesüsteem – reguleeritav otsik võimaldab seadistada pihustamis laiust

T/N	Toode	S/C	Pakend
86668	Multi-Bond HT	MBHT	500ml aerosool (kastis 12tk)

Kasutamine

Vaipade, vahtplastide ja -klotside, metalllehtede, jäiga plastiku, FRP / GRP, MDF, puitlaastplaadi, vineeri ja puitlehtede püsivaks ühendamiseks.

Kuumakindluse funktsioon muudab Multi-Bond HT ideaalseks lahenduseks sõiduautode, veoautode, busside ja jahtide laekatete kinnitamisel, kuna need võivad päikesevalguse käes väga kuumaks minna. Ideaalne ka kanga kinnitamiseks soojendatavate istmete vahtpolsteritele või suurtele metalllehtedele, mis asuvad soojusallika (n. ahju) lähedal, kinnitamisel tööstuslike tööpindade külge.

Muude rakenduste hulka kuuluvad põrandakate, paber, kangad, hessian, kork ja vilt. Ei sobi painduva PVC, vinüüli, elastsete plastide, PP, PE ega polüstüreeni jaoks.

Enne pealekandmist tehke alati pinna ühilduvuse test.

Kasutusjuhend

1. Veenduge, et liimitavad pinnad oleksid puhtad ja kuivad. Enne kasutamist loksutage purki põhjalikult.
2. Pihustage toode pinnale 25–30cm kauguselt, katke mõlemad liimitavad pinnad ühtlaselt.
3. Jätke pinnad kuivama, kuniks liim on tahenenud (umbes 1-3 minutit).
4. Liimige pinnad surve abil kokku.
5. Eemaldage liigne liim kasutades KENT Acrysol'i või KENT Soft Surface Cleanerit.
6. Pihusti otsiku ummistumise vältimiseks pöörake purk ümber ja pihustage välja.



Tehniline teave

Alus:	Stüreenbutadieenkumm
Konsistents:	Tiksotroopne
Värvus:	Läbipaistev
Säilivusaeg:	18 kuud
Tollitariifikood:	3506 91 00
VOC:	585 g/l

Tahenemise alus:	Õhk
Tahkete ainete sisaldus:	28-30%
Viskoossus:	350 cps 25° C sp#2, 30 rpm
Nakkevabaduse teke:	1-3 min
Töötlemisaeg:	30 min
Täielik tahenemine:	24 h
180° koorumis tugevus:	> 0.172 MPa
90° koorumis tugevus:	< 0.172 MPa
Nihketugevus:	< 1.72 MPa
Kasutustemperatuur:	16° C kuni 27° C
Temperatuuritaluvus:	-20° C kuni 115° C
Katvus:	21 kuiv grams/m ²



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenturope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitsitud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTSales.UK@kenturope.com

Revised: 14/08/2019