



Super Bond 2

Universaalne madala kuni keskmise viskoossusega kiirliim, mis annab tugeva püsiva paranduse



Omadused & eelised

- Optimaalne viskoossus - parim valik enamiku rakenduste jaoks
- Täiustatud koostis - vastupidav kõrgele temperatuurile (100 ° C)
- Tugev toime - kõrge tõmbetugevus ja vastupidavus
- Ei paisu - nähtavate paranduste täiuslikuks viimistluseks
- Ainulaadne pakend - ummistumisvastane keeratav kork ja nõelaga kork hoiavad ära liimi kuivamise pakendis

T/N	Toode	S/C	Pakend
86514	Super Bond 2	KSB2T	20 g keeratava korgiga (sinine)
86614	Super Bond 2	KSB2S	20 g nõelaga korgiga (valge)

Kasutamine

Super Bond 2 on universaalne kiirliim paljude rakenduste jaoks. See on valmistatud optimaalse viskoossusega, mis on piisavalt õhuke, et tungida läbi vuukide, ja piisavalt paks, et mitte ühendatavast kohast välja voolata. Super Bond 2 näitab suurepäraseid tulemusi enamikul aluspindadel: teras, alumiinium, PVC, pleksiklaas, polükarbonaat, ABS, jäik polüstüreen, elastomeerid (nt kumm), klaas, papp, paber, nahk jne. Väga imavate materjalide jaoks kasutage Super Bond geeli.

Super Bond 2 ei paisu ega lõhna ning sobib seetõttu hästi kosmeetikatoodete jaoks või kohtadesse, kus ventilatsioon on piiratud.

Kasutusjuhend

1. Parima tulemuse saavutamiseks peavad liimitavad pinnad olema KENT Acrysol või Soft Surface Cleaner abil puhtad mustusest, vahadest, õlidest jms.
2. Kaitske oma käsi KENT Super Bond Protecti abil, et vältida sõrmede kokkukleepumist.
3. Kandke toode mõõdukalt ainult ühele pinnale.
4. Asetage pinnad koheselt kokku, tagades õige joonduse.
5. Rakendage survet pindade kokku surumiseks.
6. Ärge liigutage pindasid enne, kui kõvenemine on saavutatud (tavaliselt mõne sekundi pärast).
7. Üleliigse liimi saab eemaldada KENT Super Bond Remover abil.
8. Pärast kasutamist sulgege kork alati korralikult ja pühkige otsik puhtaks.

Kasutage sideme tugevuse parandamiseks Super Bond Activatorit, nt. raskesti siduvate materjalide jaoks või tahkestamise kiirendamiseks.



Tehniline teave

Alus:	Etüülsüanoakrülaat
Sisaldus:	Vedelik
Värvus:	Läbipaistev
Säilivusaeg:	12 kuud (pikema säilivusaja tagamiseks hoida pimedas ja kuivas kohas temperatuuril 5 ° C. Enne kasutamist peab avamata toode jõudma toatemperatuurini, et optimeerida kleepuvus tugevust ja kaitsta toodet sissetungiva õhuniiskuse eest)
Tollilõivu kood:	3506 10 00
VOC:	20 g/l

Tahkumis mehhanism:	Õhuniiskus	Tõmbetugevus:	
Erikaal:	1.05 g/ml	Teras:	> 15 N/mm ²
Viskoossus (Brookfield):	70 - 95 mPa.s	Alumiinium:	> 10 N/mm ²
Kõvadus:	Rockwell M58	EPDM:	2 - 6 N/mm ²
Temperatuuriline vstupidavus:	-40° C to +100° C	Neopreen:	5 - 15 N/mm ²
Maksimaalne täiteomadus:	max. 0.1 mm	Nitriilkumm:	5 - 15 N/mm ²
Kinnitusaeg:		Nihketugevus:	
Teras:	25 - 35 sek	Teras:	15 - 25 N/mm ²
Alumiinium:	N/C	Alumiinium:	7 - 10 N/mm ²
EPDM:	2 - 6 sek	Nitriilkumm:	5 - 10 N/mm ²
Neopreen:	1 - 3 sek	Polükarbonaat:	5 - 10 N/mm ²
Nitriilkumm:	2 - 4 sek	ABS:	5 - 10 N/mm ²
Puit (balsa):	3 - 5 sek		
ABS:	1 - 2 sek		
Polükarbonaat:	7 - 12 sek		
Nahk:	15 - 25 sek		
Papp:	N/C		
Täielik kuivamine saavutatakse:	24 h	Õhukesed liimikihid tagavad kiirema kuivamise; Kõrgem suhteline õhuniiskuse tase tagab kiirema kuivamise.	



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega tallendada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralduse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tärgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtte KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitstud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com

Rev: 05.12.2018