

Prelock

Keskmise tugevusega, imbumisomadustega keermeliim eelmonteeritud keermekinnitustele.



Omadused & kasulikkus

- Siseneb keermetesse tänu kapillaarsusele – ideaalne eelmonteeritud kinnitustele
- Kõrge temperatuuritaluvus – kuni +180° C
- Parem õlitaluvus – lukustab kinnitused ka siis kui pinnad ei ole päris puhtad
- Krundita aktiivsetel ja passiivsetel metallidel – säästab hooldusele ja parandamisele kuluvat aega
- Kõrge vastupidavus enamikele tööstuslikele vedelikele
- Turvaline – ohutu nii kasutajale kui ka keskkonnale
- NSF P1 registreeritud – sobiv kasutamiseks toiduaineid töötlevas keskkonnas

Tootekood	Toode	Lühend	Pakend
86542	Prelock	PLK	50 ml lõõtspudel
86545	Anaerobic Activator	ANAC	200 ml aerosool

Kasutamine

Prelock lukustab ja sulgeb eelmonteeritud keermesliited kuni 1/2" (M12). Prelock on ideaalne mehhaaniliste seadmete ennetavaks hoolduseks. Prelocki võib kasutada reguleerkruvidel, mõõteseadmete kruvidel, elektriühendustel ja kruvidel. Samuti sulgeb Prelock keevistel ja metallosadel asuvad poorid.

Prelock tahkub ka juhul kui tihedalt sobituvate metallosade vahele ei jää õhku – aktiivsed metallid nagu messing ja vask, ning passiivsed metallid nagu roostevaba teras, alumiinium ja kroomitud pinnad. Tahkumise kiirus sõltub materjalist. Tahkumisprotsessi kiirendamiseks kasutage toodet KENT Anaerobic Activator. Prelocki saab kasutada pindadel, millel on lõikevedeliku, määrdeainete või kaitsevedelike jääke.

Kasutusjuhend

1. Ennetavaks hoolduseks pingutage mutrid soovitud pingele või reguleerige kruvid sobivaks.
2. Määrige Prelocki poldi ja mutri liitekohta või kruvi ja detaili liitekohta.
3. Ärge detaile pärast ühendamist liigutage.
4. Funktsionaalne tugevus saavutatakse 3 kuni 4 tunniga olenevalt pindadest ning keeme suurusest. Täistugevuse saavutamiseks laske detailidel seista 24 tundi.



Tehniline Informatsioon

Alus:	Anaeroobne metakrülikaatvaik
Konsistents:	Imbuvedelik
Värv:	Roheline (fluorestsents)
Säilitusaeg:	12 kuud (23° C)
Tollitariifikood:	3506 99 00
Lenduvad orgaanilised ühendid :	0 g/l

Kövenemisviis:	Anaeroobne
Viskoossus (Brookfield):	20 - 55 mPa.s
Erikaal:	1.06 - 1.10 g/ml
Maksimaalne keere:	M12
Käitlemistugevuse saavutamise aeg:	35 - 45 minutit*
Funktsionaalse tugevuse saavutamise aeg :	3 - 4 tundi*
Täistugevuse saavutamise aeg:	12 - 24 tundi*
Murdemoment:	25 - 35 Nm *
Avamismoment:	35 - 45 Nm *
Temperatuurikindlus:	-55° C kuni +180° C
Sertifikaat:	NSF P1 (155139)

Keemiline püsivus

Väävelhape 24% (akuhape):	Hea
Vesinikloriidhape 37%:	Hea
Ketoonid:	Hea
Diisel:	Hea
Bensiin:	Hea
Alkohol:	Hea
Glükoolid:	Hea
Vesi:	Hea
Soolane vesi:	Hea
Pidurivedelik:	Hea
Mootoriõli:	Hea

* Mõõdetud M10 x 20 - kvaliteediga 8.8 tsinkmutril – ja poldil 0.8D (ilma algkoormuseta)

Täieliku nimekirja saamiseks võtke ühendust oma KENTI tehnilise nõustajaga. Siin toodud informatsioon on vaid viiteks. Kinnitusi testiti laboritingimustes. Kinnitusvahendi suutlikkus sõltub testitud kemikaalidest, substraatidest, pindade ettevalmistusest ning töötlemise keskkonnast.



Ohutuskaardid on saadaval lehel www.kenturope.com

Nõuded ja tingimused

Ühtegi antud väljaande osa ei tohi taastoota, edastada ega säilitada, elektrooniliselt, mehhaaniliselt, ega fotode abil kopeerida ilma eelneva KENTI (Ühendkuningriik) Ltd loata. Käesolev andmeleht ning selle sisu (informatsioon) kuuluvad KENTI (Ühendkuningriik) Ltd, või kuuluvad KENTile selle litsentsid. Ühtegi litsentsi ei tohi kasutada muul eesmärgil kui informatsiooni saamiseks asjasse puutuva toote kohta. Ühegi vaimse vara litsentsi kasutamiseks puudub ilma loata õigus.

Kogu informatsioon võib muutuda ilma ette teatamiseta, ning asendada kõik eelnevalt väljaastatud andmelehed. Varustatud informatsioon on KENTI andmetel tõene, kuid KENT ei ole vastutav selle täpsuse ega terviklikkuse eest, samuti vigade ega väärkasutamise tulenevate kahjude eest. Antud teabelehe kasutajad peavad ise vastutama selle eest, et informatsioon ja tooted vastaksid nende vajadustele, ning mitte tegema oletusi varustatud ega puudu oleva informatsiooni põhjal. Vastutus kadude või kahjude eest, mis kaasnevad antud informatsiooni või selle kasutamisega

(kaasa arvatud kahjud, mis tulenevad teadmatuses või aspektidest, mille ilmnenise võimalikkusest KENT on teadlik) on välja arvatud. See ei vähenda KENTI vastutust surma või tervisekahjustuste eest, mis kaasnevad teadmatusesega. KENT on KENT Ühendkuningriik Ltd kaubamärk.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, United Kingdom TA6 6AJ
Kõik õigused on kaitstud

KENT (Ühendkuningriik) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 vahemikus 08:30-17:30
esmaspäev-neljapäev, reedeti 09:00-15:00. Muudel aegadel saatke meile faks 01383 735829 või **Email:** kentinfo.uk@kenturope.com

Rev: 20.02.2017