



Ultrafill 2

Väga tõhus aerosoolil põhinev 1k täitekrunt. Saadaval kuues värvis. Kiiresti kuivav ja paisuv. Talub suurepäraselt hõõrumist .



Omadused ja eelised

- Ühekomponentne - pole vaja segada
- Läbinud BS EN ISO 9227 katse – talub soola pihustit – suurepärase rooste taluvus
- Parem pidavus – hajub paremini ja lihtsam segada
- Väga rikkalik – täidab kiiresti ja säästab materjali
- Kandub väga sügavale – hea täitja ja paisuja
- Väga painduv – paindub plastil ja metallil
- Sobib kõikide levinud autovärvidega – probleemivaba
- Kinnitub kõikidele pindadele – probleemidevaba
- Kuivab kiiresti ~20 minutiga – säästab aega
- Peab vastu pühkimisele – lihtsam ette valmistada

T/N	Toode	S/C	Pakend
86071	Ultrafill Black	UFL2-BLK	500 ml aerosool
86072	Ultrafill Grey	UFL2-G	500 ml aerosool
86073	Ultrafill White	UFL2-W	500 ml aerosool
86152	Ultrafill Red	UFL2-RD	500 ml aerosool
86153	Ultrafill Blue	UFL2-BL	500 ml aerosool
86154	Ultrafill Yellow	UFL2-YE	500 ml aerosool

Kasutamine

Ultrafill 2 on läbinud BS EN ISO 9227 katse. Talub soola pihustit 7 päeva ja on väga tõhus.

Ultrafill 2 on tänu oma kinnitumise ja painduvuse omadustele täiuslik lahendus plastik- või metallpindade täitmiseks enne värvimist. See sobib täiuslikult väikestele parandustele, nt väikesele kahjustusele, kummi lamnemisele või akna katetele. Lisaks saab kasutada väljalaskel, kapotil ja pakiruumis, poritiibadel, paneelidel ja ustel; A-, B- ja C-torudel; katustel, kaitseraudadel, küljepeegli katetel.

Juhised

- 1.Värvitavat ala peaks tasandama P180 või P240-ga.
- 2.Puhastage parandusala KENT Acrysol'i või lapiga. Oodake, kuniks on kuivanud.
- 3.Segage Ultrafill 2 aerosoolpurki. Tähtis on, et pudelit segatakse vähemalt 2 minutit pärast pudeli sees oleva segukuuli liikuma hakkamist.



Lisateave – kasutamissjuhend

Värvimine

1. Hoidke pudelit paneelist umbes 15-20 cm kaugusel.
2. Kandke toode ühtlase õhukesse kihina pinnale.
3. Oodake kihtide vahel 1-2 minutit.
4. Raputage pudelit kihtide vahel. Teine kiht võib olla paksem. Palun pange tähele toote kiire kuivamise tõttu seda, et kui pannakse liiga paks kiht, siis lahusti võib kihtide vahele kinni jääda. Värvilõppviimistlus võib hiljem olla rikutud.
5. Kiire tulemuse jaoks on tähtis, et 3-4 kerge kihi asemel pannakse 1-2 paksemat kihti. Paneeli liistudele piisavalt tavaliselt 3 kihist. Parima tulemuse saamiseks soovime, et kihi paksus ei ületaks 100 > 120 mikronit.
6. Paksemaid kihte on võimalik pinda kanda, ent seda soovime ainult väikeste aukude täitmiseks, kuna selle kuivamisaeg on pikem.
7. Lisaks on tähtis, et pärast kasutamist pööraksite pudeli tagurpidi nii, et pihusti ots saaks puhtaks pihustatud.

Kuivamisaeg

1. Kuivamisajad sõltuvad ümbritsevast temperatuurist, ent tavaliselt kuivab
 1. 15-20 minutit kuiva õhu käes
 2. 5-10 minutit infrapuna/ahjus soojenemise tõttu
2. Kui ühtegi soojusallikat pole saadaval, siis saab kuivamisele kaasa aidata nii, et puhute värvitud pinna peale.
3. Paksemad kihid või mitmekihilised tööd kuivavad 30-45 jooksul.

Viimistlemine

1. Viimistlemine on viimase värvikihi ettevalmistus. Seda saab teha kuiva või märja ja kuiva liivapaberiga (P320 või peenemaga).
2. Pärast viimistlemist kasutage KENT Acrysolit, et puhastada enne viimase kihi lisamist pind rasvast.
3. Kuna toode sisaldab suures koguses lahustit, siis seda peab raputama tugevalt. Nii seguneb sisu enne pihustamist.
5. Paksema katte saamiseks pihustage mitu kihti, mis on tavalise kihi paksusest suuremad. Enne viimase kihi panemist laske kihtidel korralikult kuivada. Nii lahustub tootest lahusti ja ei jää kihtide vahele kinni.



Tehniline teave

Alus:	Akrüül	VOC:	Hall 654 g/l
Sisaldus:	Aerosool		Must 654 g/l
Värv:	Erinevad, vaadake paremale		Valge 654 g/l
Parim enne:	24 kuud		Punane 667 g/l
Tollilõivu kood:	3208 2090		Sinine 670 g/l
			Kollane 667 g/l

Liimi eluiga:	Pole
Seguvahekord:	Pole
Vedeldi/lahusti:	Pole
Kasutamise kaugus:	15-20 cm
Kuivamisaeg	15 - 20 min (20°C/50%RH)
Kuiva kihi paksus:	30 - 40 mikronit kihi kohta, 2 kihi puhul 80 mikronit
Pealekandmine:	1 m ² vastavalt purgile ja kihi paksusele
Kihtide arv:	3 - 4 kerget kihti
Kihtide kuivamisaeg:	~ 1 - 2 min
Märg märjal pinnal:	Ei
Soola pihustamistest:	BS EN ISO 9227 7 päeva
Kasutamistemp:	+5°C kuni +35°C
Temperatuuritaluvus:	Kuni +70°C
Erikaal:	Valge – 0.822 g/ml
	Hall – 0.814 g/ml
	Must – 0.814 g/ml
	Punane – 0.810 g/ml
	Sinine – 0.806 g/ml
	Kollane – 0.810 g/ml
Lahusti sisu:	17-19% sõltub värvist



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta. Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralduse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabe tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd võtta vastutust rikkest tuleneva surma või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitsitud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com

REV: 31/05/2016