



Certanium 34C

Suure tõmbetugevusega pliivaba pehmejoodis, mis on spetsiaalselt ette nähtud roostevabale terasele ning ühendab erinevaid metalle, välja arvatud kergmetallid.



Omadused & eelised

- Ei sisalda pliid, vaske, antimoni, tsinki ega kaadmiumi
- 5 korda tugevam kui tavaline joodis: 13 kg/mm²
- Kõrge elektrijuhtivus – 25% kõrgem kui tavalistes joodistes
- Jätab sileda ja läikiva viimistluse, mis sobib ideaalselt roostevabale terasele ja kroomplaatidele
- Madal sulamistemperatuur: 221° C
- Kõrge vastupidavus korrosioonile
- Sobib toiduainetetööstusesse – lubatud kasutamiseks juhuslikul kokkupuutel toiduga

T/N	Toode	S/C	Pakend
86758	Certanium 34C	34CT	31 g tuub

Kasutamine

34C sobib ideaalselt roostevabale terasele, erinevatele metallidele ja metallide katmiseks - kroom, nikkel ja kaadmium. Ühendid ei muutu mustaks ja neid saab plaadistada.

Tüüpilised kasutuskohad on: Tööstuslikud seadmed, toidu-/joogiseadmed, WC-seadmed, hobiremont, elektriremont, küttekehade juhtkaablid, hüdrošahid, jahutus, regulaatorid, roostevabast terasest seadmete remont/tootmine, toidu anumad, valamud, köögi-/haiglaseadmed ja vibratsioonile alluvad osad.

Kui tavaline joodis on allutatud vibratsioonile või muudele pingetele, kasutage Certanium 34C, et kõrvaldada võimalikud ühendusrikked.

Kasutusjuhend

1. Puhastage liitekoht.
2. Kuumutage toodet pehme leegiga, kuni joodis aktiveerub. Parimate tulemuste saavutamiseks ärge suunake leeki jootesulamile.
3. Metallpinna ühtlane kuumutamine tagab täieliku sidumise ja parima kapillaaride voolu.
4. Pärast jootmist laske osadel täielikult jahtuda.
5. Roostevabal terasel ja tulekindlatel metallidel tinutage mõlemad osad enne ühendamist.
6. Pindade tinutamisel kasutage niisket lappi ja pühkige, kuni metall on veel kuum.



Tehniline teave

Konsistents:	Tahke
Alusmaterjal:	Hõbe
Värvus:	Hõbehall
Tollilõivu kood:	7107 00 0000
VOC:	0 g/l
Sulamistemperatuur:	221° C
Tõmbetugevus:	Max. 13 kg/mm ²



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenturope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega tallendada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmetelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtetel KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitstud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenturope.com

REV: 01/09/2021