



High Bond One Shot

Struktuurne liim metalli liimimiseks klaasi külge, mugavas ühekordses pakendis.



Omadused & Eelised

- Kiire – töötlemistugevus saavutatakse 5 minutiga
- Kinnitamist ei vaja – nakkub 15-30 sekundiga
- Tugev – kõrge vastupidavus löökidele ja vibratsioonile
- Optimaalne pakend – lihtne pealekandmine ilma lisatööriistadeta

T/N	Toode	S/C	Pakend
86901	High Bond One Shot	HBOS1	0,5 ml liim + 0,5 ml krunt
86903	High Bond One Shot (pack of 3)	HBOS3	3x 0,5 ml liim + 3x 0,5ml krunt

Kasutamine

Mõeldud väikeste metallist konstruktsioonisõlmede liimimiseks klaasile, nt. tahavaatepeegli kronsteinid sõiduki tuuleklaasidel.

Kasutusjuhend

1. Märkige esiklaasi välisküljele peegli kronsteini asukoht.
2. Puhastage põhjalikult klaasi kinnituspind ja peegli kronstein. Kasutage žiletitera, et eemaldada tõrksad liimijäägid ja puhastage pind rasvast KENT Soft Surface Cleaneriga.
3. Murra plasttoru sees olev klaastoru kruntvärviga, lastes vedelikul pintsli peale valguda. Pintselda krunt klaasile, kuhu kronstein paigaldatakse, ja seejärel pintseldage krunt peegliklambrile. Laske kruntvärvil 30 sekundit kuivada.
4. Rebige liimi väike serv lahti ja kandke kaks tilka liimi kronsteinile. Kui olete tahavaatepeegli kronsteini paigaldamiseks valmis, asetage see täpselt eelnevalt märgitud kohale.
5. Hoidke kronsteini stabiilselt paigal 15 kuni 30 sekundit.
6. Oodake 5 minutit, enne kui eemaldate žiletiteraga liigse liimi ningpaigaldage tahavaatepeegel kronsteinile.



Tehniline teave

Alus:	Akrüülipõhine liim ja lahustipõhine kruntvärv
Sisaldus:	Kleepuv geel ja madala viskoossusega krunt
Värvus:	Läbipaistev
Säilivusaeg:	15 kuud suletud. 12 kuud pärast esmakordset kasutamist (tihedalt suletuna. Hoida jahedas, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas. Mitte üle 27° C)
Tollilõivu kood:	3506990000
VOC:	800 g/l

Kuivamise mehhanism:	Õhukontakt
Erikaal:	1.4 g/ml
Tööaeg:	15-30 sekundit (20°C / 50%RH)
Töötlemistugevus saavutatakse:	5 minutit (20°C / 50%RH)
Täielik kuivamine:	24 tundi
Tõmbe kleepuvustugevus:	190 kg/cm ²
Rakenduse temperatuur:	+5°C to +35°C
Temperatuuriline vastupidavus:	-40° C to +120° C



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenturope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitsitud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTSales.UK@kenturope.com

REV: 01/09/2021