



Blue Grease

Blue Grease on tõhus mitmeotstarbeline määre. Sisaldab puhast mineraalõli. Paksust annab liitiumi segust seep. Sisaldab kulumise eest kaitsvaid EP-lisandeid.



Omadused ja eelised

- Suurepärase temperatuuri taluvus – toimib äärmuslikes tingimustes
- Hea rõhu taluvus – vähendab kulumise tekitatud hõõrdumist
- Talub hästi veega pesu – ei emulgeeru vees
- Kinnitub tugevalt metallpindadele – püsib pinnas
- Peab vastu roostele ja hapnikule – kaitseb liikuvaid osasid
- Sobib teiste määretega kokku – vähem topeltkasutamisest tulenevaid muresid

T/N	Toode	S/C	Pakend
86796	Blue Grease	SBG	400 g padrun
86795	Süstikpüstol		

Kasutamine

Blue Grease saab kasutada järgnevates kohtades: laagritel, tihvtidel, hingedel, kaablitel, ajami ja käigu mehhanismidel, mehhaanilistel tõstukitel, konveiersüsteemidel, veepumpadel ja generaatoritel, külmhoonetes kasutatavatel kahveltõstukitel, tekstiilivarustusel ja üldmäärimisel, sealhulgas raskete koormuste all ning ülikõrgetel temperatuuridel.

Tänu suurepärasele vee taluvusele sobib Blue Grease täiuslikult tehasesse, kus läheb määreid vaja liikuvatele osadele, mis asuvad avatud elementidel, nt kahveltõstukitel ja kraanadel.

Blue Grease sobib eriti hästi pindadele, mida pestakse üsna sageli suure survega või puutuvad kokku hapete, leeliste või soolase veega.

Juhised

1. Parima tulemuse saavutamiseks ei tohi pinnal olla tolmu, mustust, oksüdatsiooni ja vana määre jääke.
2. Puhastage pindu toodetega KENT Acrysol / Surface Cleaner / Soft Surface Cleaner ning laske pinnal kuivada.
3. Määrige toodet Blue Grease.



Tehnilise teave

Alus:	Liitium-seguga seep
Sisaldus:	Sile ja kleepuv määre
Värv:	Sinine
Parim enne:	24 kuud aerosool 60 kuud lahtiselt
Tollilõivu kood:	3403 1990
VOC:	0 g/ml – lahtine määre, 445 g/l aerosool

Erikaal:	0.890 g/ml
Töödeldud:	265 - 295 (1/10mm) (ISO 2137) 60 käiku
Töödeldud:	295 (1/10 mm) (ISO 2137) 100 000 käiku
NLGI määride sort:	2
Tilktemperatuur:	> 250°C (NFT 60-627)
Neljapalliline kulumine:	0.5mm kulumine 1 t jooksul 40 kg raskusega (ASTM D2266)
Neljapalliline keevitus:	≥ 315 kgf (ASTM D2266)
Lisandid/paksendaja:	Ülisurve lisandid
<u>Temperatuuriline vastupidavus</u>	
Pidevalt:	- 20°C kuni +180°C
Ajutiselt:	220°C
Vase söövitus:	1a (ASTM D4048) 24 tundi 100°C juures
Rooste EMCOR:	0 - 0 loend (NFT 60 - 135)
Dielektri tugevus:	Puudub
Mõõte takistus:	Puudub

Ratta kandevõime katse 6t / 150°C:	2 g (ASTM D1263)
Hüdrosidur madalal temperatuuril -20°C:	ÕHK 1650 mN.m
Käivitamisel:	<1000
1T töötamisel:	<100



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralduse, lünkade ega selle alusel tehtu ees Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabe tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd võtta vastutust rikkest tuleneva surma või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitstud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com

REV: 31/03/2016