



2K Crystal Clear

Kristallselge, ülimalt vastupidav ja UV-kindel kaitsekiht



Omadused & eelised

- 2K kasutusvalmis tehnoloogia – ei vaja aktiveerimist
- Kasutusaeg piiramatult – ei raisata värvi
- Äärmiselt vastupidav – kemikaali-, UV- ja kriimustuskindel
- Laialdane kasutusala – OEM viimistlus, vanad värvid, paljas alumiinium, paljas ja tsingitud teras, puit
- Kõrge ja kõva kuiva kattekihi paksus – suurepärase poleeritavus
- Moodustab sügava ja läikiva pinna – ilma tilkumise ohuta

T/N	Toode	Pakendi maht	Pakend
86892	2K Crystal Clear	400 ml	Aerosool
86988	Lisa otsikud 2K Crystal Clear`ile	12 tk	Kott

Kasutamine

KENT 2K Crystal Clear on 2-komponentne polüuretaanisegu, mis moodustab UV-kiirgusele vastupidava kattekihi, mis ei ole ainult vastupidav kemikaalidele, vaid seda saab kasutada ka mitmesugustel aluspindadel, nagu vee- ja lahusti baasil värvid, paljas alumiinium, paljas ja tsingitud teras ning puit. Toote kattekihi paksus, vastupidavus ja suurepärase poleeritavus teevad 2K Crystal Clearist vajaliku toote detailide osalisel värvimisel või kohtparandustel. Tänu oma erilisele koostisele tagab 2K Crystal Clear kohese sügava ja kõrgläikuga OEM-tasemel viimistluse ilma materjali maha voolamiseta.

Kasutusjuhend

1. Enne kasutamist loksutage korralikult vähemalt 3 minutit
2. Katsetage pihustustrit teisel pinnal
3. Pealekandmine 2-3 pihustuskihina 15-25 cm vahemaaga ja kihtide vahelise ooteaeg 5 min
4. Lõplik kemikaalide aurustumise aeg 30 min
5. Kuivamisaaeg: 30 min 60 °C juures, 12 tundi 20 °C juures või spetsiaalne IR kuivatusprogramm
6. Pihusti düüside ummistumise vältimiseks keerake aerosool tagurpidi ja pihustage 5 sekundit



Tehniline teave

Toote pakend:	Aerosool
Alus materjal:	Spetsiaalne lahustipõhine 2K polüuretaan
Löhn:	Lahusti
Säilivusaeg (kuud):	36
Tollilõivu kood:	32089091
VOC:	625 g/l
Tükid ühiku kohta:	1

Rakenduse kaugus:	15-25 cm
Kuivamisaeg:	30 minutit temperatuuril 60 °C, 12 tundi temperatuuril 20 °C, spetsiaalne IR-kuivatussüsteem
Kuiva kihi paksus:	30-40µm
Katvus:	3m ²
Kattekihtide arv:	2-3
Kuivamisaeg kihtide vahel:	5 min
Kasutustemperatuur (min):	18 °C
Kasutustemperatuur (max.):	25 °C
Temperatuuritaluvus (max.):	150 °C

Teave kehtib temperatuuril 20°C (68°F), suhtelise õhuniiskuse 35% - 75%. Ei tohi kasutada vahtpolüstüroolalküüdvärvidel. Lõplik kõvadus ja keemiline vastupidavus: 8-10 päeva.



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega tallendada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta. Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd võtta vastutust rikkest tuleneva surma või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitstud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

2024-04-24