



Rust Converter

Rust Converter Aerosool tagab korrodeerunud pindade ühtlase ja jätkusuutliku muundamise ning moodustab seega stabiilse aluse järgnevate kattekihtide jaoks



Omadused & Eelised

- Lihtne ja ühtlane pealekandmine – kiire kuivamine
- Pole vaja pintslit ega muid tööriistu – tõrkekindel pealekandmine
- Moodustab stabiilse krundikihi – lisakrunti pole vaja
- Suurepärase lihvitavuse – ei ummistu

T/N	Toode	Maht	Pakend
86878	Rust Converter Transparent	500 ml	Aerosool

Kasutamine

Rust Converter Aerosool on roostetanud pindade pinnatöötlus/kruntvärv. Tänu oma reaktiivsusele rooste ja raua suhtes muudab see rooste stabiilseks kruntvärviks, mida saab katta enamiku värvidega. Selle kõrge temperatuuriline vastupidavus võimaldab seda kasutada ka kuumadel pindadel kuni +180°C. Sobilik tööstuslike rakenduste jaoks, nagu masinad, põllumajandusmasinad, paakide ehitus, teraskonstruktsioonid ja autode hooldus/remont.

Kasutusjuhend

1. Eemaldage lahtine rooste, mustus, rasv, õli ja soola jäägid
2. Enne kasutamist loksutage purki korralikult. Hoidke pihustuskaugust 20-30cm
3. Pihustage 2 või 3 õhukest kihti ilma vahekuivamisteta
4. Laske kihil muutuda ja kuivada
5. Järgmise kihi nakkuvuse parandamiseks karestage kihti, eelistatavalt korrosioonivastase kruntvärviga.



Tehniline teave

Sisaldus:	Aerosool
Baasmaterjal:	Parkhape, polüvinüülbutüraalvaik, epoksüvaik, fenoolvaik, lahustid ja vesi.
Löhn:	Lahusti
Säilivusaeg:	24 kuud
Tollilõivu kood:	32099000
VOC:	546 g/l
Tükid ühiku kohta:	1

pH:	3
Pihustuskaugus :	20 - 30 cm
Kuivamisaeg:	12 h - 20 h
Puutekuiv:	20 min
Kihtide arv:	3
Kuivamisaeg kihtide vahel:	0 min
Soolapihustustest:	DIN 53209: Ri 0 (ei roosteta); DIN 53209: M0 G0 (ei lähe rakk)
Kasutustemperatuur (min.):	8 °C
Kasutustemperatuur (max.):	25 °C
Temperatuuriline vastupidavus (max.):	+180 °C
Temperatuuriline vastupidavus (min.):	-30 °C
Tahke sisu:	27 %



Ohutuskaart on saadaval www.kevamer.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd võtta vastutust rikkest tuleneva surma või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitstud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTsales.UK@kent europe.com

2022-02-04