



KENT

Rotabond 2000

Kõrge jõudlusega ühekomponentne MS-polümeerliim ja -hermeetik

Omadused ja eelised

Ei sisalda lahusteid – Pärast kile moodustumist saab üle värvida

Ei sisalda isotsüanaate – Täiesti ohutu kasutada ja läbikleepitav


Väga hea UV-kindlus – Suurepärased vananemisomadused

Paksema koostisega hermeetik – Ei vaju ega vaju

Täiesti paindlik – Ei kahane, pragune ega kõvastu

Ei pinguldus – Puhas pealekandmine, kvaliteetne viimistlus

Märg-/kuiv pealekandmine – Sästab aega



0987/23



P/N	Product	S/C	Packaging
34452	must	RB2000B	290 ml padrun otsikuga
34453	pruun	RB2000BR	290 ml padrun otsikuga
34454	valge	RB2000W	290 ml padrun otsikuga
34456	hall	RB2000G	290 ml padrun otsikuga
85465	hele hall	RB2000S	290 ml padrun otsikuga
86527	must	RB2000BS	600 ml pehme foliumpakend otsikuga
86526	valge	RB2000WS	600 ml pehme foliumpakend otsikuga

Kasutamine

Rotabond 2000 on universaalne hermeetik ja väga elastne liim.

Nakkub krunditud, värvitud ja palja metalli, tsinkkattega, alumiiniumi, vase, messingi, pulbervärvitud metalli, klaasi, puidu, looduskivi ja enamiku plastide külge.

Keevisõmbluste tihendamiseks, metallide ja sünteetiliste materjalide kinnitamiseks, aknaraamide, põrandate, paneelide, katusematerjalide, sanitaartechniliste liitmike, torude kinnitamiseks ja tihendamiseks, neetide/kinnitusdetailide peade tihendamiseks ja katmiseks.

Juhised

Kõik pinnad peavad olema puhtad, kuivad ning tolmu-, rasva- ja muude saasteainete vabad.

Puhastage aluspind KENT Soft Surface Cleaneri või New All Purpose Foam Cleaneriga.

Kui pind/materjal vajab täiendavat ettevalmistust, tuleks kasutada Primer CS Prepi või Primer DC-d. Nende toodete kasutamisel järgige eeltöötlusjuhiseid.

Kandke Rotabond 2000 vastavalt vajadusele.

Värvige vajadusel pärast kihi moodustumist (standardtingimustes maksimaalselt 30 minuti jooksul). Värvige maksimaalselt 4 tunni jooksul.

Tähelepanu: Märkus: Söövituspraimereid ei tohi selle toote pinnale kanda. Puhastamiseks kasutage neutraalset puhastusvahendit, vastasel juhul kahjustab puhastusvahend toodet ja see ei ole enam funktsionaalne.



Information

Üldine teave:

Toote N°:	34452, 34453, 34454, 34456, 85165, 86526 and 86527	Säilivus aeg:	18 kuud padrun / 12 kuud
Kirjeldus:	1K polümeerliim		pehme fooliumpakend
Alus:	Silüülmodifitseeritud polümeer		LOÜ: 0 g/ml
Värv:	Must, Pruun, Valge, Hall, Helehall		Tollitariifi kood: 32141010
Maht:	290 ml / 600 ml		Säilitamistingimused: Kuivas ja jahedas
			Säilitamistemperatuur: +5 ° C - +32 ° C

Tehniline informatsioon:

Konsistents: Pasta

Tihedus: 1,5 g/ml

Kile tekkimise aeg: 10–15 min.

Avatud aeg: 15 min.

Kövenemiskiirus 24 tunni jooksul: 3 mm

Pealdamise temperatuur: +5 ° C – +40 ° C

Temperatuurikindlus: –40 ° C – +110 ° C

(maksimaalselt 180 ° C 30 minuti jooksul)

Klaasimine: ~ –50 ° C

Shore A: ~ 58 Mahu muutus: ~ < 3%

Toores tugevus: 300 Pa

Tõmbetugevus (100%): 2,5 MPa (ISO 37)

Tõmbetugevus (katkemiseni): 3,5 MPa (ISO 37)

Pikenemine (katkemiseni): 200% (ISO 37)

Elastsusmoodul: 4,5 MPa (ISO 37)

Nihkepinge: 2,5 MPa (ISO 4587)

Rebenemise levik: 16 N/mm

Elektriline ruumtakistus: 1,77x1010 Ωxm

Elektriline pinnatakistus: 8,3x1011 Ω

Sertifikaadid:

Toit: NSF S4 liimid – ei puutu kokku toiduga

ISEGA 62706 U 24 - Vastuväidete puudumise deklaratsioon liimi ja hermeetikuna toiduveokite ja toiduainete töötlemise tehaste siseruumides asuvate vuukide tihendamiseks

Hoone: CE EN 15651-1,2,3:2012 / UKCA nõuetele vastav

Mere: DNV klassiprogramm DNV-CP-0086 – Tüübikinnitus – Liimisüsteemid

Moodul B - Madala leegilevikuga pinnamaterjalid ja põrandakatted – Bureau Veritas – 70432/AO MED

(Laevavarustuse direktiiv 2014/90/EL)

Moodul D - MED sertifikaat NR 0987/MED-D/979 Rev.1

LOÜ: Emicode EC 1 Plus



Ingliskeelne SDS on saadaval www.kenturope.com

Tingimused
Käesoleva väljaande ühtegi osa ei tohi ilma Barnes Group KENT Ltd eelneva loata elektrooniliselt, mehaaniliselt ega fotokopeeritult reprodutseerida, edastada ega salvestada.

Käesolev andmeleht ja selle sisu (edaspidi „Teave“) kuuluvad Barnes Group KENT Ltd-le või on neile litsentsitud. Selle kasutamiseks muul viisil kui teavitamise eesmärgil seoses toodetega, millega see on seotud, ei anta litsentsi intellektuaalomandi õigustele. Intellektuaalomandi õiguste litsentsi ei anta.

Teave võib muutuda ette teatamata ja see asendab kõik varem esitatud andmelehed. Esitatud teavet peetakse täpseks, kuid kontsem ei vastuta selle täpsuse ega täielikkuse, selles esinevate vigade või puuduste ega selle kasutamise eest. Selle andmelehe kasutajad peaksid ise kontrollima teavet ja toodete sobivust oma otstarbeks ning mitte tegema mingeid oletusi lisatud või välja jäetud teabe põhjal. Vastutus kahjude või kahjustuste eest, mis tulenevad teabele tuginemisest või selle kasutamisest (sh

Vastutus hooletusest tuleneva kahju või kahju tekkimise võimaluse korral on välistatud. See ei piira ega kitsenda Grupi vastutust surma või isikukahju eest, mis on tekkinud Grupi hooletusest tuleneva kahju tagajärjel. KENT on Barnes Group KENT Ltd kaubanimi.

Registreeritud asukoht: Barnes Group KENT Ltd. Registreeritud Inglismaal. Pitreavie Crescent, Pitreavie Business Park, Dunfermline Fife KY11 8UQ. Registreeritud Inglismaal nr: 1164516.

KMKR registreerimisnumber: 887 1228 94
Kõik õigused kaitstud.

KENT UK Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US

T: 0800 / 136 925 F: 01383 / 735 829

Email: KENTsales.UK@kenturope.com

Rev.:18.02.26